

RAPPORTO DI PROVA**128513 / 3**

Ricevimento campione: 17-05-11

Esecuzione prova: 10-06-11

Emissione rapporto: 28-06-11

Denominaz.campione: PELLETTI DI LEGNO

Determinazione del potere calorifico inferiore UNI EN 14918:2010

Campionamento: effettuato dal richiedente
Temperatura: 103±2 °C per 12 ore
Apparecchiatura: Bomba calorimetrica isoperibolica.

Risultati della prova:

Umidità media: 7,91 %

Prova n.	Potere calorifico superiore campione anidro MJ/kg	Potere calorifico inferiore campione tal quale MJ/kg
1	19,98	17,0
2	19,86	16,9
3	19,52	16,6
Valore medio	19,79	16,8

Note:

1 cal x 4,1868 = 1 J

cal = caloria

J = Joule

Il responsabile di reparto
Dott. Franco BulianIl Direttore
Dott. Andrea Giavon